

## Çimento Esaslı Sıvalar ve Örgü Harçları / Astarlar

## BETOPRİMER®

Brüt Beton Sıva Astarı

ÇSB Malzeme No: 10.300.1153

## TANIMI

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuartz taneli **sıva astarıdır**.

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay - düşey uygulamalarda ve tavanlarda,
- Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde aderans artırıcı astar olarak,
- Alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Tavan sıvaları öncesinde aderans artırıcı astar olarak,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce aderans arttırmak için kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Görünüş                   | Mavi renkli akrilik dispersiyon    |
| Yoğunluk (Seyreltilmeden) | 1,55 ± 0,05 kg/lt                  |
| Su ile Seyreltme Oranı    | 4 - 6 lt su / 12 kg ürün           |
| Uygulama Sıcaklığı        | +5°C ile +35°C arası               |
| Kuruma Süresi             | 60 - 90 dakika                     |
| Uygulama Kalınlığı        | Minimum 0,15 mm / Maksimum 0,30 mm |
| Kürlenme Süresi           | ~ 24 saat                          |
| Servis Sıcaklığı          | -20°C / +80°C                      |

## AVANTAJLARI

- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek aderans sağlar.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.
- Emici yüzeylere yapılacak olan çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Renklidir, uygulama kolaylığı sağlar.

## TÜKETİM

150 - 250 g/m<sup>2</sup> (Uygulama yüzeyinin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

## UYGULAMA

## YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

**UYGULAMA BİLGİLERİ**

- 12 kg BETOPRİMER Brüt Beton Sıva Astarı, kovasının içerisinde üzerine 4 - 6 lt su eklenerek seyreltilmeli ve düşük devirli bir mikser ile homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Seyreltilmiş BETOPRİMER yüzeye tekstürlü rulo ile tek kat uygulanmalıdır.
- Uygulandıktan sonra 60 - 90 dakika arasında kurur. 24 saat sonra üzerine çimento veya alçı esaslı sıvaların kaplamasına geçilebilir.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Çalışma esnasında kuartz agreganın dibe çökmemesi için belirli aralıklarla ürünü karıştırınız.

**AMBALAJ**

12 kg'lık plastik kovalarda

**RAF ÖMRÜ**

Ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı koruyunuz.

**SAĞLIK ve EMNİYET**

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FİXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FİXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.