

Systèmes d'Isolation Thermique / Enduits à Base de Ciment

STRAFIX

Plâtre Decoratif C40 – Motif de Lignes Épaisses – Blanc

DESCRIPTION

Couche de finition **décorative** pour les façades, à base de ciment **blanc**, monocomposant, avec des additifs de polymères, qui présente une **motif de lignes épaisses** et qui est appliquée à la truelle.

DOMAINES D'APPLICATION

- Comme couche de finition décorative dans les systèmes d'isolation thermique,
- Sur les enduits intérieurs et extérieurs de la façade.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Apparence	Granulés blanche
Densité de Poudre	~ 1,40 kg/L
Rapport de Mélange d'Eau	6 – 6,5 L d'eau / 25 kg du poudre
Durée de Repos	5 minutes
Durée de Vie en Pot	1,5 - 2 heures
Température d'Application	Entre +5°C et +35°C
Résistance à la Compression	CS 3; 3,5 – 7,5 N/mm ² (EN 1015-11)
Résistance de l'Adhérence	≥ 0,45 N/mm ² (TS EN 1015-12)
Absorption Capillaire de l'Eau	w ₂ ; C ≤ 0,20 kg (m ² .minute ^{0,5}) (TS EN 1015-18)
Coefficient de Perméabilité à la Vapeur d'Eau (μ)	≤ 15 (TS EN 1015-19)
Épaisseur de l'Application	2 – 3 mm
Temps de Séchage Complet	1 – 2 jours
Température de Service	-20°C / +70°C

CARACTERISTIQUES DE PRODUIT

- Facile à appliquer, assure une adhérence parfaite.
- A un aspect décoratif à motifs verticaux à lignes épaisses.
- Permet de corriger l'aspect ondulé des applications de systèmes d'isolation thermique imparfaits.
- Résistant à l'eau et au gel.
- Résiste aux impacts extérieurs et protège le bâtiment pendant longtemps.
- Perméable à la vapeur d'eau, permet à la surface de respirer.
- Peut être repeint avec les peintures pour façades extérieures et intérieures.

CONSOMMATION

3 – 3,5 kg/m² (varie selon la surface).

CONDITIONNEMENT

Sac papier de kraft de 25 kg



Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences conformément aux normes internationales dans des conditions de température de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ et d'humidité relative de $50 \pm 5\%$. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.