

Systèmes d'Etanchéité / À Base de Polyuréthane

POLAN A

Apprêt pour Plancher en Polyuréthane

DESCRIPTION

Apprêt à base de **polyuréthane**, monocomposant, à base de solvant, transparent et prêt à l'emploi, développé pour les surfaces rugueuses et absorbantes. Sèche rapidement et forme une couche intermédiaire pour assurer une meilleure adhérence du revêtement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur et extérieur,
- Béton, plâtre et surfaces absorbantes,
- Comme apprêt avant le revêtement sur des supports très rugueux ou humides,
- Comme apprêt augmentant l'adhérence sur les planchers, sous les matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane, MS ou hybride, les revêtements de sol et les peintures de finition,
- Surfaces avec des membranes en PVC, EPDM, bitume et autres polymères,
- Comme apprêt avant les adhésifs pour parquet à base de polyuréthane,
- Pour éviter le saupoudrage du support.
- Augmentation de la résistance à l'abrasion des surfaces à base minérale.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Apparence	Liquide transparent
Densité	~ 1,0 kg/L
Température d'Application	Entre +5°C et +30°C
Résistance à l'Abrasion	Résistant
Résistance à l'Eau	Imperméable
Temps de Séchage	2 – 5 heures
Température de Service	-30°C / +120°C

CARACTERISTIQUES DE PRODUIT

- Remplit les pores et les fissures capillaires non structurales du béton ou de surfaces similaires, pénètre en profondeur. Augmente l'intégration physique et chimique, fournit une adhérence et des performances durables.
- Forme des liens entre les interstices de la surface et assure la cohérence entre le produit et la surface.
- Monocomposant, à base de solvant. Durci par réaction chimique avec l'humidité. Transparent et forme une sous-couche solide et durable lorsqu'il est durci.
- N'est pas affecté par les changements de température entre -30°C et +120°C.
- Résistant à l'eau salée, aux solutions salines, aux bases, aux acides dilués, aux solvants aliphatiques, à l'essence et aux huiles minérales.
- Réduit la consommation de la dernière couche du revêtement en remplissant les lacunes de la surface et donne un aspect plus uniforme du revêtement fin.

CONSOMMATION

150 – 300 g/m² par couche (Varie selon l'absorption et la rugosité du support.)

CONDITIONNEMENT

Boîte métallique de 5 kg et 15 kg



Fiche Technique (FT)

Form No: 5.01 TDS POLAN A
Rev: 02 – 07/2026

Date
20 Juillet 2026

Page
2 / 2

Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences conformément aux normes internationales dans des conditions de température de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ et d'humidité relative de $50 \pm 5\%$. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.