

Réparation, Renforcement et Restauration / Mortier de Reparation et de Restauration à Base de Chaux Hydraulique

RENOVAFIX HK

Chaux Hydraulique Naturelle (NHL 3,5)

DESCRIPTION

Chaux hydraulique naturelle spécialement produite, utilisée comme liant dans les mortiers de réparation pour la restauration et la réfection de plâtre des structures en **maçonnerie historiques**, ou dans les mortiers de réparation pour des monuments historiques tels que le mortier Horasan.

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur et extérieur,
- Restauration de bâtiments historiques,
- Réparation des joints de plâtre et de mur,
- Mortiers de réparation,
- Réparation des fissures des bâtiments en maçonnerie, des arches, des dômes et des voûtes,
- Collage de la pierre, de la brique et des murs des bâtiments historiques,
- Préparation de mortiers de plâtre spéciaux Horasan.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Apparence	Poudre blanc cassé
Densité de la Poudre	0,60 ± 0,1 kg/L
Rapport de Mélange de l'Eau	Dépend de la charge et des autres additifs utilisés.
Température d'Application	Entre +5°C et +35°C
Résistance à la Compression	≥ 3,5 N/mm ² (EN 1015-11)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Ne contient pas de ciment.
- Perméable à la vapeur d'eau, permet à la surface de respirer.
- Résistance à la compression de 3,5 N/mm².
- Facile à préparer et à appliquer.
- Compatible avec les bâtiments historiques.
- Convient à une utilisation en restauration lorsqu'une pression optimale est requise.
- Peut être utilisé aussi bien dans les plâtres que dans les mortiers de réparation.
- La chaux hydraulique la plus appropriée pour la restauration des bâtiments historiques.

CONSOMMATION

Dépend de l'application

CONDITIONNEMENT

Sac papier de kraft de 25 kg

Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences conformément aux normes internationales dans des conditions de température de 23 ± 2°C et d'humidité relative de 50 ± 5%. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

